

ЭПОТЕК PU

Бесшовная система для авто-стоянок большого объема, стойкая к воздействию солей, нефтепродуктов, мороза и воды, обеспечивающая гидроизоляцию конструкции основания для наружных пространств.

Применение

Эпотек PU применяется в качестве цветного финального покрытия для наружных и внутренних парковочных площадок.

Позволяет нанесение на бетонное, щебеночное или асфальтовое основание с нескользящей обработкой.

Преимущества

- упругость, позволяющая использовать для укладки на асфальт или бетон
- нескользящая поверхность по требованию заказчика
- высокая стойкость к истиранию
- со слабым запахом

Пропитка

Подготовленное основание должно быть однородным, без отверстий и трещин на всей необходимой площади. С целью предотвращения возникновения пузырьков и для обеспечения хорошей адгезии необходима пропитка материалами Эпотек PU Праймер или Эпотек Праймер СФ.

Подготовка материала к работе

Компоненты предварительно расфасованы для достижения оптимального результата. Никогда не делите на части упаковку или ее компоненты.

Налейте отвердитель **В** в базу **А** и размешайте возможные сгустки. Используйте ручную веретенную мешалку. Соберите материал со стен емкости, перенесите в иную емкость



▲ Этажные гаражи Опава

и перемешивайте в течение 1 минуты. Следите за тем, чтобы в смесь не попадало слишком много воздуха.

Потребление

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Эпотек Праймер СФ | 0,3 кг/м ² |
| или Эпотек PU Праймер | 0,6 кг/м ² |
| Эпотек PU Эласт Мембране | 0,8-1 кг/м ² |
| Эпотек PU Праймер | 0,6 кг/м ² |
| Эпотек PU Финиш | 0,5 кг/м ² |

Примечания:

1) Эта система необходима для пространств, непосредственно освещенных солнцем. Для прочих систем и систем, используемых на внутренних пространствах, можно исключить слой материала Мембране. Потребление и технологию в этих случаях определяет ответственное лицо фирмы, осуществляющей выполнение покрытия.

2) Потребление и технология укладки могут несколько отличаться в зависимости от выполняемого нанесения.

3) Размер зерна и присыпки, обеспечивающей нескользящую поверхность, можно изменять в зависимости от требований заказчика. Большой размер зерна требует большего потребления материала **Эпотек PU**.



▲ Олимпия Брно

Цветовая гамма

Красители поставляются в ассортименте стандартных красителей ЭПОТЕК. Между отдельными партиями может наблюдаться различие оттенка. Поэтому необходимо убедиться, что материал для финального слоя из одной партии.

Если требуется цветовое единство для выполнения покрытий большой площади, необходимо уведомить об этом технический отдел до изготовления материала.

Чистка инструментов

Сразу же после окончания работ очистите инструменты ацетоном.

Сертификаты.

Материал Эпотек ПУ удовлетворяет требованиям распоряжения правительства № 163/2002 Св. и тем самым обеспечивает соответствие свойств материала основным требованиям этого нормативного документа. Материал был проверен сертификационно-испытательными органами. В нашем распоряжении имеются результаты всех испытаний, требуемых чешским законодательством. О качестве материала свидетельствует Сертификат, выданный авторизованным органом, который этим документом подтверждает, что изделия, внедряемые на рынок, соответствуют технической спецификации. На материал **ЭПОТЕК ПУ** имеются следующие документы:

- Сертификат № С-06-1376/Z, выданный АО „ЦСИ“ г. Злин (в оригинале: CSI, a.s.*),
- Сертификат соответствия, выданный согласно § 12, абз. 2 закона № 22/1997 Св. и § 5 распоряжения правительства № 163/2002 Св.,
- Строительный технический сертификат № СТО-06-1917/Z, выданный АО „ЦСИ“,
- Заключение о санитарной безвредности изделий, выданное ГИСГ (в оригинале: SZÚ**),
- Протоколы № 11453-1/2, 11453-2/2 испытаний пожарно-технических характеристик,

выданные АО „ЦСИ“ г. Прага,

- Протокол испытаний № 174-005-062, выданный АО „ЦСИ“ г. Злин.

Технические параметры

| | 10 °C | 20 °C |
|---|----------|----------|
| Срок использования приготовленной смеси | 30 мин. | 20 мин. |
| Покрытие не липнет | 10 часов | 5 часов |
| Легкая эксплуатация | 30 часов | 16 часов |
| Полная эксплуатация | 36 часов | 24 часов |

Без противоскользящей обработки

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Относительное удлинение при изломе |около 60 % |
| Прочность при растяжении |10 МПа |
| Напряжение при растяжении при разрыве | 11 МПа |
| Сцепляемость | 2,4 МПа |
| Жесткость | 65 (Shore D) |

Температура.

Не рекомендуется применение материала **Эпотек ПУ** при температуре пола ниже 15°С. Не допускается понижение температуры ниже 5°С в течение 24 часов после нанесения.

Безопасность труда

- Материал оказывает раздражающее действие на глаза, органы дыхания и кожу.
- Может вызывать сенсibilизацию при вдыхании и при попадании на кожу.
- Опасен для окружающей среды
- Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.
- Не вдыхать газы/дымы/пары/аэрозоли
- Необходимо использовать соответствующую защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки или предохранительный лицевой щиток
- При попадании на кожу следует немедленно промыть пораженное место большим количеством воды.
- При попадании в глаза немедленно тщательно промыть их водой и обратиться к врачу
- Этот материал и его упаковку необходимо обезвредить как опасные отходы
- В случае недостаточной вентиляции использовать соответствующее снаряжение для защиты органов дыхания
- В случае несчастного случая или возникновения плохого самочувствия необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачу (по возможности показать это обозначение)
- Материал высоко токсичен для водных организмов, может вызвать продолжительное неблагоприятное воздействие в водной среде
- Необходимо предотвратить попадание в окружающую среду. См. специальные указания или сертификаты безопасности
- Материал вреден для здоровья при вдыхании.



Этажные гаражи Опавин Орава



Олимпия г. Брно

Обратитесь к нашим продавцам!

Место нахождения фирмы: Соубезна, 252 63 Розтоky, Чешская республика • Торговое представительство г. Опава: К Рыбничкум 342, 747 81 Опава – Отице тел./ факс: + 420 553 791 311, +420 553 791 321, E-Mail: techfloor@techfloor.cz
Торговое представительство г. Злин: нам. Т.Г. Масарика 588, 760 01 Злин, тел.: +420 577 430 706, +420 577 435 760, факс: +420 577 430 706, E-Mail: zlin@techfloor.cz • Торговое представительство Прага: Ке Камыку 21, 142 00 Прага 4, тел./факс: +420 241 471 191, +420 241 470 017, E-Mail: praha@techfloor.cz • Торговое представительство г. Брно: Туржанка 115, 627 32 Брно, тел./факс: +420 548 183 197, E-Mail: brno@techfloor.cz

www.techfloor.cz